



Spettabile

EUROFOAM S.r.l.

Via Colombo, 12

20020 LAINATE (MI)

Data, 10 febbraio 2010
RP n° **009/2010**
Rif. Vs. Ord.n°62 del 12.01.2010

Ordine ricevuto il 14.01.2010 Data inizio prove: 18.01.2010 Data fine prove: 03.02.2010 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: PROVA DI INFIAMMABILITA', SECONDO DIN 5510-2:2009, SU UN CAMPIONE DI SCHIUMA IN NEOPRENE

<u>Metodo</u>	<u>Risultato</u>	<u>Classificazione</u>
Classe di infiammabilità "S" secondo le condizioni operative descritte in DIN 54838	Zona distrutta: circa 17 cm. Post-combustione media, 1 s.	Probabile S4 Zona danneggiata ≤ 20 cm e post-combustione < 10 cm.
Classe di infiammabilità "SR" secondo le condizioni operative descritte in DIN 54838	Integrale fumi: 125 (%min)	Non classificabile Limite massimo accettabile è 100 (per classe SR2)
Gocciolamento	Non cadono pezzi	ST2

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

IL DIRETTORE

F. Negroni